



Ing. Josef Hruban - IZOSTAV, Na Výsluní 2, 789 01 Zábřeh na Moravě

PLAMOSTOP D

transparent

Technologický postup

Nátěr je určen na ochranu dřeva před ohněm v rozmezí zkušebních protokolů uvedených v prohlášení o shodě.

Příprava podkladu:

Povrch dřeva musí být řádně očištěn od prachu, mastných skvrn a starých nátěrů. Pro dosažení vysoké kvality povrchu interiéru je požadovaná vlhkost dřeva do 12%. Dřevo může být ošetřeno proti hmyzu, houbám a barevně tónováno mořidly. V prostorách, kde není požadavek na nábytkářskou kvalitu povrchu může být vlhkost dřeva vyšší než 12%, ale mohou se místy vytvářet drobné bublinky, které nesnižují funkčnost nátěru, ale mohou být estetickou závadou. Bublinky jsou pozorovatelné pouze na hoblovaném dřevu.

Příprava nátěru:

Nátěr je dodáván ve stavu určeném k použití. Před použitím je nutné nátěr v přepravním obalu důkladně promíchat. Potom je teprve možné odebrat potřebné množství k provádění práce. Před každým odběrem z přepravního obalu provedeme vždy řádné promíchání. Nátěr se může do ředit dle potřeby přidáním max. 5% pitné vody.

Aplikace:

Nátěr se nanáší při teplotách větších než +5st. Celsia. Na náročné povrchové úpravy se doporučuje teplota +12 st. Celsia. Při teplotách +20st. Celsia se mohou nanášet dva nátěry během 24 hodin. Jednotlivé vrstvy se mohou přebušovat jemným smirkovým papírem. Konečná povrchová úprava se provádí laky, mimo vodou ředitelnými. I po vytvrdnutí nesmí nátěr bez povrchové úpravy přijít do styku s vodou. Nátěr lze použít ve venkovním prostředí je-li uzavřen venkovním lakem a nepříjde do přímého styku s vodou. Funkčnost venkovního nátěru je zachována po dobu, po kterou je v kondici uzavírací lak.

Hygiena a bezpečnost práce:

PLAMOSTOP D neobsahuje normou nepřijatelné koncentrace zdraví škodlivých látek. Používají se běžné ochranné pomůcky a zásady ochrany zdraví jako při natěračských pracích. PLAMOSTOP D je plně odstranitelný vodou, proto je nutné zasažená místa řádně umýt pod tekoucí vodou. Doporučuje se zajistit větrání pracoviště.

V Zábřehu na Moravě dne 20.8.2002